

Sobrado new

Betap

De Blokmat 29 8281 JH
Genemuiden, The Netherlands
T +31 (0)38 386 10 60
E centralmail@betap.com
W www.condor-group.eu

Technische Spezifikationen

Teilung	1/8 cut pile		ISO 2424
Material	100% Polypropylen Soft		ISO 2424
Träger	Woven		ISO 2424
Rueckenausrüstung	Softbacking		ISO 2424
Bahnbreite	400 cm	± 1%	EN 984
Oberflächen- / Florgewicht	1.500 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	Softbacking : 2.050 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Polhöhe	15.0 mm	± 2 mm	ISO 1766
Totale Höhe / Gesamtdicke	Softbacking : 17.0 mm		ISO 1765
Noppenzahl	81.890 /m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Brandverhalten	Efl		EN 13501-1
Verwendungsbereich	Medium domestic use (22)		EN 1307

